



GASKET PLUS -Gasket Sealant Oxime

Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 17

1. Описание продукта

Вид продукта	: Силикон
Наименование материала	: GASKET PLUS - : Gasket Sealant Oxime
Использование вещества/смеси	: Силиконовый герметик

2. Характеристики

Характеристики	: Силиконовый герметик для всех видов герметизации и склеивания в зонах с высокими температурными нагрузками Трубы для печей, кондиционеры и отопительные приборы, стекла для духовок, керамические поверхности и. Отличная стойкость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и старению, светостойкость, очень хорошая адгезия к гладким металлам, алюминию, глазурированной керамике, плитке и стеклу, сохраняет эластичность после отверждения, износостойкая.
----------------	--

3. Применение

- Основание должно быть чистым, сухим, твердым, обезжиренным и устойчивым. При необходимости полностью удалить старый герметик и другие остатки. Из-за разнообразия приложений в основном требуются предварительные испытания. Отрежьте наконечник картриджа по ширине. Нанесите герметик без полостей.

4. Инструкции по применению

Отсутствие доступной информации

5. Технические характеристики

Агрегатное состояние	: Твердое
Цвет	: Черный, Серый(ая)
Запах	: характерный
Время формирования кожи (FEICA TM1014)	: ≈ 8 минут
Скорость отверждения	: ≈ 2 мм/день
Предельное удлинение (ДИН 53504)	: ≈ 300 % После застывания: (Характеристики через 7 дней)
Максимальная прочность на растяжение (ДИН 53504)	: ≈ 1500000 Па После застывания: (Характеристики через 7 дней)
Твердость по Шору А	: ≈ 40 После застывания: (Характеристики через 7 дней)
Плотность	: ≈ 1,3 г/см³
Вязкость, кинематическая	: Неприменимо
Температура вспышки	: Неприменимо
Термическое сопротивление	: ≈ -65 – 250 °C После застывания: (Характеристики через 7 дней)
Температура применения	: ≈ 5 – 35 °C



GASKET PLUS -Gasket Sealant Oxime

Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 17

6. Упаковка

Трубка 70 мл W 200 502-O	Упаковка
Трубка 70 мл W 200 504-O	Упаковка
Трубка 70 мл W 200 505-O	Упаковка

7. Срок годности и хранение

Условия хранения : Хранить под замком. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.

Температура хранения : 0 – 30 °C

Трубка 70 мл W 200 502-O	12 месяцев
Трубка 70 мл W 200 504-O	12 месяцев
Трубка 70 мл W 200 505-O	12 месяцев

8. Здоровье и безопасность

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты	: Может вызывать рак. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз
Меры первой помощи – общие сведения	: В случае воздействия или беспокойства: обратиться к врачу.
Первая помощь при вдыхании	: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
Первая помощь при попадании на кожу	: Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием. Промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием. В случае раздражения кожи: обратиться к врачу.
Первая помощь при попадании в глаза	: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.
Первая помощь при проглатывании	: Обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
Симптомы/последствия при попадании на кожу	: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Симптомы/последствия при попадании в глаза	: Раздражение глаз.
Другая медицинская консультация или лечение	: Симптоматическое лечение.
Защита рук	: Защитные перчатки. защитными перчатками
Защита глаз	: Защитные очки
Защита кожи и тела	: Носить соответствующую защитную одежду
Защита органов дыхания	: Пользоваться средствами защиты органов дыхания

9. Замечания

Отсутствие доступной информации



GASKET PLUS -Gasket Sealant Oxime

Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 17

10. Стандарты и сертификаты

Отсутствие доступной информации

11. Образ



Технический паспорт

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой